

FICHE TECHNIQUE CEM II/A -L 32.5R

1-SPECIFICATIONS

Conforme à la norme NA 442/2013

♦ Essais Physico- Mécaniques

Essais	Valeurs garanties
Début de prise (min)	≥ 75
Compression 02 jours (Mpa)	≥10
Compression 28 jours (Mpa)	≥32.5
Expansion à chaud sur pâte (mm)	≤ 10

Composition Chimique

Essais	Valeurs garanties
SO ₃ %	≤3.5
chlorure	≤0.1
Ajout(calcaire) %	6-20

2- DOMAINE D'APPLICATION

- Un ciment « tout en un » pour construire votre maison : permet de réaliser tous les étapes de construction.
- Un bon comportement pour les travaux de maçonnerie : dressage et talochage.
- Infrastructure (fondation) et éléments de superstructures nécessitant un décoffrage rapide permettant d'optimiser les délais de réalisation.

Contacts technico-commerciaux: pour tout renseignement, nos services sont à votre disposition pour vous fournir de plus amples détails.

■ **Direction Technique:** ☎(048) 31. 12.13 ☎048 31-12-16
 E-MAIL : DIR.TECH@SCIS.DZ / DPT.CTRL.QUALITE@SCIS.DZ

